Steel Grit Specification

'ABRASIVE FOR BLAST CLEANING & FINISHING'
Steel Grit

STEEL GRIT:

Hardness : 400 - 500 HV Density : 7g / ml Min.

Chemical Composition :-

Carbon : 0.6 to 1.25% Silicon Silicon : 0.2 to 1.1 Manganese : 1.25% Max.

Sulphur : 0.08% Max Phosphorus : 0.08% Max.

S. No.	I.S. GRIT NO.	IS SIEVE APERTURE MM	EQUIVALENT SAE NO. (BS MESH)
1.	G-S-140	1.400	G-14 (12)
2.	G-S 100	1.000	G-18 (16)
3.	G-S 71	0.710	G-25 (22)
4.	G-S 42	0.425	G-40 (40)

Note: We supply Standard per Bag.